



PIGROL Holz-PflegeÖl Technisches Merkblatt

- **Holzschützendes Pflegeöl auf Leinölbasis für alle Hölzer im Außenbereich**
- **Schützt speziell gegen Austrocknung, Rissbildung und Witterungseinflüssen**
- **Sehr gutes Eindringungsvermögen**
- **Offenporig**
- **Stark wasserabweisend**
- **Aromatenfreie Lösemittel**

Werkstoff

PIGROL Holz-PflegeÖl ist hergestellt aus kaltgepresstem Leinöl in Kombination mit aromatenfreien, umweltschonenden Lösemitteln und Zusatzstoffen. Es wurde speziell entwickelt zur jährlichen Behandlung von imprägniertem und druckimprägniertem Holz im Außenbereich.

PIGROL Holz-PflegeÖl pflegt und schützt effektiv Holz und Holzbauteile bei jährlicher Anwendung, feuert die natürliche Holzfarbe leicht an und gibt damit dem Holz ein frisches Aussehen.

Durch den Anstrich mit PIGROL Holz-PflegeÖl wird das Holz gegen Austrocknen, Rissbildung und Verschmutzung geschützt. Bildet eine stark wasserabweisende Oberfläche.

Anwendungsbereiche

Das Hauptanwendungsgebiet liegt in der Pflege von Zäunen, Toren, Pfosten, Palisaden, Bänken, Tischen, Spielgeräten, Holzrosten, Sichtblenden, Bohlen, Balkonbrüstungen, etc. und zur Pflege von Edelhölzern wie Eiche, Teak, Mahagoni z.B. Gartenmöbel, Paneelen, Fensterrahmen etc.

Untergrundvorbehandlung

Das zu behandelnde Holz muss trocken und frei von Schmutz, Öl, Wachs und alter Farbe sein. Alte abgewitterte Holzflächen gründlich abschleifen, loses Schleifmehl und Schleifstaub von der Oberfläche entfernen.

Anstrichausführung

Das PIGROL Holz-PflegeÖl wird in der Regel bis zur vollständigen Sättigung des Holzes mit dem Pinsel aufgetragen. Holzfugen und Stirnflächen besonders intensiv behandeln. Nach ca. 30 Minuten das überflüssige Material mit einem Lappen abnehmen.

Saugendes Holz wiederholt streichen, bis es kein Pflegeöl mehr aufnimmt.

PIGROL Holz-PflegeÖl ist auch ausgezeichnet zum Tauchen geeignet. Besonders Stirnholzflächen können damit besonders geschützt werden. Bei Erdkontakt empfiehlt sich ein Tauchen über längere Zeit (12–14 Stunden).

Ergiebigkeit

Je nach Rauigkeit und Saugfähigkeit der Holzoberfläche ca. 10-15 m² /l pro Anstrich.

Bei stark saugenden, ausgewitterten oder sehr rauen Flächen, Mehrbedarf berücksichtigen.

Trocknungszeit

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei 20°C/60% relativer Luftfeuchtigkeit, nach ca. 24 Stunden trocken.

Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge

Mit aromatenfreien Lackbenzin oder Kunstharzverdünnung.

Liefergebinde

375 ml, 750 ml, 2,5 l sowie 10 l in farblos

Spezifisches Gewicht

Ca. 0,9 kg/Liter

Feststoffgehalt

42 Vol-%

Lieferviskosität

ca. 10 cP

Farbton

Farblos, leichtes Anfeuern des Holzes.

Weiterhin zur Unterstützung des Eigenfarbtons der Hölzer erhältlich für Lärche, Teak und Bangkirai.

Kennzeichnung

Entzündlich

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkungen haben.

Inhaltsstoffe

Leinöl, aromatenfreies Testbenzin, Additive, Kombinations-Sikkativ und Konservierungsmittel.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Getränkte Lappen und Putzwolle wegen Selbstentzündungsgefahr nicht zusammen lagern.

Bei ständigem Umgang Schutzhandschuhe und bei der Anwendung von Spritzverfahren Atemschutz tragen.

Giscode

Ö60

AVV-Abfallschlüssel

08 01 11

Allgemeine Hinweise

PIGROL-Farben, -Lacke und -Lasuren sind hochwertige Produkte zur Oberflächenveredelung, die eine sorgfältige Verarbeitung entsprechend den Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden, unseren Technischen Merkblättern sowie den Sicherheitsdatenblättern voraussetzen. Da einwandfreie Beschichtungsergebnisse von Faktoren abhängen, die außerhalb unseres Verantwortungsbereiches liegen, sind unsere anwendungstechnischen Vorschläge als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten. Sie basieren auf unserem Kenntnisstand und unseren Erfahrungen, entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von seiner Sorgfaltspflicht und müssen gegebenenfalls den jeweiligen Betriebs- bzw. Umgebungsbedingungen sowie den verwendeten Arbeitsmitteln entsprechend angepasst werden. Im Bedarfsfalle stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker beratend zur Verfügung. Im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleisten wir jedoch eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Bezüglich der Vermischung mit Produkten anderer Hersteller bzw. eines kombinierten Anstrichaufbaus liegen uns keine Erkenntnisse vor. Aus diesem Grund ist in diesen Fällen jeglicher Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen.

Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

PIGROL Farben GmbH
Hospitalstraße 39/71
91522 Ansbach

Telefon: 0981 6506-0
Telefax: 0981 6506-59
e-mail: info@pigrol.de