



Eigenschaften

Farblose Holzversiegelung auf Polyurethan-Alkyd-Basis für stark beanspruchte Holzflächen innen und außen. Hervorragend geeignet für Türen, Fenster, Holzfußböden, Parkett, Möbel, Stühle und Holzverkleidungen. Aromatenfrei, geruchsarm, hochstrapazierfähig, stoß- und schlagfest, beständig gegen hausübliche Reinigungsmittel.

Glanzgrade

- hochglänzend
- seidenmatt
- tuchmatt

Packungsgrößen

2,5 Liter
750 ml
375 ml

Produkt-Code

M - KH 02

Zusammensetzung

Spezial-Alkydharz, entaromatisierte Aliphaten, Glykolether, Additive

Auftragsverfahren

Streichen, Rollen

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- und haftfähig, frei von Staub, Fett, Öl, Wasser, Seife und sonstigen Pflegemitteln sein.

Neu-Anstrich

Holzfeuchte darf nicht über 15 % liegen. Tropenhölzer und harzige, klebrige Holzflächen mit Nitroverdünner abwaschen, gut austrocknen lassen. Rohe Nadelhölzer außen mit Holzschutzgrund imprägnieren. Holz im Außenbereich mit einer farbigen Lasur vorstreichen, um Vergrauungen und Abplatzungen durch UV-Strahlen vorzubeugen. ALBRECHT-Holzsigel PU-Klarlack 2-3-mal unverdünnt streichen oder rollen; Erstanstrich nach Trocknung leicht in Holzfaserrichtung anschleifen.

Renovierung

Lose und spröde Altanstriche entfernen. Festhaftende Anstriche anschleifen. Durchgeschliffene Stellen außen imprägnieren. 2-3-mal lackieren mit ALBRECHT-Holzsigel PU-Klarlack.

Werkzeugreinigung

Mit Terpentinersatz oder Universalverdünner.

Trocknung (20 °C)

Staubtrocken nach ca. 2 Std., überlackierbar nach ca. 12 Std., Fußböden nach ca. 24 Std. begehbar

Hinweis

Objekt- und Lufttemperatur bei der Verarbeitung mind. + 10 °C. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Gebinde dicht verschließen, kühl und trocken lagern.

Ergiebigkeit

ca. 10 m²/Liter bei einem Anstrich

Sicherheitsratschläge

Entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält Cobalt - Octoat und 2-Butanon-oxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ADR: entfällt

WGK: 1

VOC 2007-Untergruppe: e

VOC-Grenzwert: 500 g/l

max. VOC-Gehalt: 490 g/l

Recycling-Hinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; Abfallschlüssel-Nr. 080111