



Vorlack

weißmatt
gut füllend, hohes Deckvermögen
innen und außen



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Venti- und Haftgrund weißmatt für hochwertige Vorlackierungen auf Holz innen und außen.
Eigenschaften	Aromatenfrei, geruchsarm, feuchtigkeitsregulierend, hervorragende Füll- und Deckkraft, gleichmäßiger Verlauf, ausgezeichnete Haftung, trocken und nass schleifbar.
Farbton	weißmatt
Inhaltsstoffe	Spezial-Alkydharz, Titandioxid, entaromatisierte Aliphaten, Glykol-ether, Additive.
Produkt-Code	M – GP 02

Verarbeitung

Untergrund	Streichen, Rollen. Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei, trag- und haftfähig sein.
Beschichtungsaufbau/ Verarbeitung	Neu-Anstrich: Holzfeuchte darf nicht über 15 % liegen. Rohe Nadelhölzer außen mit Holzschutzgrund imprägnieren. Holz innen mit Kunstharz-Spachtel abporen. Voranstrich mit EURO TOP-Venti 1-2-3, verdünnt mit ca. 3 % aromatenfreier Kunstharzverdünnung, nach Trocknung leicht anschleifen. Zwischen- und Deckanstrich unverdünnt aufbringen. Eisen und Stahl 2-mal grundieren mit EURO TOP-Allgrund. Nach Trocknung leicht anschleifen. Schluss-Anstrich 1-2-mal unverdünnt mit EURO TOP- Venti 1-2-3.
Beschichtungsaufbau/ Verarbeitung	Renovierung: Rost, lose und spröde Altanstriche entfernen. Festhaftende Anstriche anschleifen. Rohe Holzstellen außen imprägnieren. Durchgeschliffene Stellen grundieren. Mit EURO TOP-Venti 1-2-3 überlackieren.

Verbrauch	Ca. 10 m ² /Liter.
Verdünnung Reinigung der Werkzeuge	Aromatenfreier Kunstharzverdünner Mit Terpentinersatz oder Universalverdünner
Trockenzeit	Trocknung (20 °C): Staubtrocken nach ca. 2 Std., überlackierbar und trocken nach ca. 8 Std.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5 °C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Hinweise

Gebindegrößen	2,5 l, 750 ml, 375 ml
Lagerung	Trocken, kühl
Hinweis Sicherheitsratschläge	Vor Gebrauch gut aufrühren. Entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält Cobalt-Octoat und 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
VOC-Sicherheitshinweis	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/a): d 400 g/l (2007). Dieses Produkt enthält max. 390 g/l VOC.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr.080111.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.